

## FeGaInS<sub>4</sub> - DƏ TERMO-E.H.Q. VƏ XOLL EFFEKTİ

N.N. NİFTİYEV

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, AZ1000, Bakı, Ü.Hacıbəyov, 34

O.B. TAĞIYEV

*AMEA Fizika institutu, Az.1143, Bakı, H.Cavid, 33*

F.M. MƏMMƏDOV

*AMEA Kimya problemləri institutu*


FeGaInS<sub>4</sub> yarımkırcıcısında müxtəlif temperaturlarda termo – e.h.q. və Xoll effekti tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, FeGaInS<sub>4</sub> p-tip keçiriciliyə malikdir. Termo – e.h.q. əmsali, yüksəkşəyicilərin konsentrasiyası və Xoll yüyürüklüyü təyin edilmişdir

Son zamanlar  $d$  və  $f$  təbəqələri tamamilə dolmayan elementlər daxil olan yarımkəcərici birləşmələr yarımkəcərici və maqnit xassələrini özündə cəmləşdirən qeyri-adi xüsusiyyətləri sayəsində intensiv tədqiqatların obyektiñə çəvrilmişlər. Bu cür perspektivli yarımkəcərici birləşmələrə son illər yarımkəcəricilər fizikası və texnikasında az öyrənilmiş maqnit yarımkəcəriciləri aiddir. Bu planda  $AB_2X_4$  (burada A – Mn, Fe, Co, Ni; B – Ga, In; X – S, Se, Te) tipli birləşmələr böyük maraq kəsb edir [1-6]. Bu birləşmələr optielektronikada tətbiq edilə bilən maqnit sahəsi ilə idarə oluna bilən lazerlər, modulyatorlar, fotodektorlar və s. funksional qurğular yaratmaq üçün perspektividir. [7]-de şipəl quruluşlu  $CoIn_2S_4$  (fəza qrupu  $Fd\bar{3}m$ ) və tetraqonal quruluşlu  $CoGa_2S_4$  (fəza qrupu  $I\bar{4}$ )-ün 1:1 münasibətindən yeni  $CoGaInS_4$  tərkibli laylı yarımmaqnit yarımkəcərici alınmış və onların quruluşu, maqnit xassələri tədqiq edilmişdir. Maqnit yarımkəcərici birləşmələrin qarşılıqlı təsirindən laylı birləşmələrin əmələ gəlməsi faktı bizi başqa keçid elementləri əsasında laylı yarımmaqnit yarımkəcərici birləşmələr almağı cəhd etməyə vadar etdi. Bizim tərifimizdən [7]-yə oxşar olaraq  $MnGaInS_4$  tərkibli yeni laylı yarımmaqnit yarımkəcərici alındı və onun elektrin, optik və fotokeçircilik xassələri tədqiq edildi [8-10].  $FeGa_2S_4$ - $FeIn_2S_4$  sisteminin hal dioqramının öyrənilməsi nəticəsində bizim tərifimizdən ilk dəfə olaraq  $FeGaInS_4$  laylı birləşməsi aşkara çıxarıldı və [11] işində bəzi elektrik xassələri öyrənildi.

Hal hazırkı işdə FeGaIn<sub>4</sub> kristalında termo – e.h.q. və Xoll effektinin tədqiqinin nəticələri verilmişdir.

FeGaInS<sub>4</sub> staksiometrik miqdarda, yüksek temizlikli (99,999%) elementlerin birbirə ərintisindən alınmışdır. Rentqeneqrafik tədqiqatlar göstərdi ki, FeGaInS<sub>4</sub> qəfəs sabitləri  $a=3,81$ ;  $c=12,17\text{\AA}$ ;  $z=1$ , fəza qrupu p3m1 olan ZnIn<sub>2</sub>S<sub>4</sub> birpaketli yarımtip quruluşuna kristallaşır [7]. Nümunələr mexaniki cilalama yolu ilə orta ölçüsü  $3\times6\times8\text{ mm}^3$  olan paralelopiped formasında hazırlanmışdır. Ölçmələr FeGaInS<sub>4</sub> nümunələrində sabit məqnit sahəsində və sabit cərəyanda aparılmışdır.

Şekil 1-də FeGaInS<sub>4</sub> kristalı üçün termo – e.h.q. əmsalinın temperatur asılılığı əyrisi verilmişdir. Termo – e.h.q.-nın işaretinə görə müəyyən edilmişdir ki, tədqiq edilən temperatur intervalında FeGaInS<sub>4</sub> p tip keçiriciliyə malik olur.




Şəkil 1. FeGaInS<sub>4</sub> kristalı üçün termo – e.h.q. əmsalının temperaturundan asılılığı.

Şekildən görünür ki, termo – e.h.q. əmsalı  $300-400K$  temperatur intervalında zəif artır. Sonra temperatur artıqca termo – e.h.q.-nin qüvvəli artımı müşahidə olunur və onun qiyməti  $1,5 \text{ mV/K}$ -nə çatır. Burada  $\alpha$  termo-e.h.q. əmsalı temperaturla  $\ln(T)^{\frac{3}{2}}$  kimi mütənasib olaraq artır. Bu da

$$\alpha = \frac{k}{e} \left( \ln \frac{N_v}{P_0} + r + 2 \right)$$

ifadəsinə uyğundur [12]. (Effektiv hal sıxlığı  $N_v \sim T^{3/2}$ ).



**Şekil 2.** FeGaInS<sub>4</sub> kristalı üçün yükdaşıyıcıların konsentrasiyası (1 əyrisi) və yüyürkülüyünün (2 əyrisi) temperaturdan asılılığı

Şekil 2-də FeGaInS<sub>4</sub> kristalı üçün Xoll efektinin ölçülülməsindən təyin edilən yükdaşıyıcıların konsentrasiyası (2 cyrsı) temperaturdan asılılığı.

siyasi və Xoll yüyürüklüğünün temperaturdan asılılığı göstərilmişdir. Buradan görünür ki, 300ç400K temperaturlarda yükdaşıyıcıların konsentrasiyası (1 əyrisi) sabit qalır və  $p=1,8 \cdot 10^{15} \text{ sm}^{-3}$ . Yükdaşıyıcıların yüyürüklüyü də təyin olunan temperatur intervalında demək olar ki, sabit qalır və  $\mu = 0,6 \frac{\text{sm}^2}{V \cdot \text{san}}$  - yə

bərabər olur.

Bələliklə, FeGaInS<sub>4</sub> kristalında müxtəlif temperaturlarda termo – e.h.q. və Xoll effekti təyin edilmişdir. Keçiriciliyin tipi müəyyənənleşdirilmiş, yükdaşıyıcıların konsentrasiyası və Xoll yüyürüklüyü təyin edilmişdir.

- 
- [1] T. Kanomata, H. Ido, T. Kaneko. J.Phys. Japan, 1973. v.34. №2, p.554.
  - [2] B.K. Babayeva. V sb. Troyne poluprovodniki i ix primenenie. Kişinev. Ştiintsa, t.1976. s.96.
  - [3] R.N. Bekimbetov, Q.A. Medvedkin, V.D. Proçuxan i dr. Pisma v CTF. 1987, t.13, V17, s. 1040-1043.
  - [4] G.A. Medvedkin, Yu.B. Rud, M.V. Tairov. Phys. Status solidi (a) 1989, V.3, p.289.
  - [5] Q.K.Averkieva, R.N. Bekimbetov, N.N. Konstantinova i dr. Neorganičeskie materiali, 1988, t.24, №4, s.591-594.
  - [6] N.N. Niftiev, M.A. Alidcanov, O.B.Taqiev, M.B.Muradov. FTP, 2003, T.37, V.2, s.173-175.
  - [7] C. Battistioni, Gastaldi L., Mattagno et al. Sol. St. Commun. 1987, v.61, №1, p.43-46.
  - [8] N.N. Niftiev, A.Q. Rustamov, O.B.Taqiev i dr. Optika i spektroskopiya. 1993, T.75, V2., s.351-354.
  - [9] N.N. Niftiev, O.B. Taqiev, Q.M. Niftiev Neorganičeskie materiali. 1996, t.32, №3, s.291-293.
  - [10] N.N. Niftiev, O.B. Taqiev. Pisma v CTF. 2003, t.29, V10, s.49-53.
  - [11] N.N. Niftiyev. FTP, 2004, t.38, v.5, s.522-524.
  - [12] A..İ.Anselm. Vvedenie v teoriyu poluprovodnikov, M.,Nauka, 1978, s.420

**N.N. Niftiyev, O.B. Tagiyev, F.M. Mamedov**

#### **THERMOELECTROMOTIVE FORCE AND HALL EFFECT IN FeGaInS<sub>4</sub>**

Thermoelectromotive force and Hall effect at the different temperatures are investigated in FeGaInS<sub>4</sub> semiconductors. It is established, that FeGaInS<sub>4</sub> has p-type conductivity. The thermoelectromotive force coefficient, concentration and Hall mobility of current carriers are obtained.

**Н.Н. Нифтиев, О.Б. Тагиев, Ф.М. Мамедов**

#### **ТЕРМО – Э.Д.С. И ЭФФЕКТ ХОЛЛА В FeGaInS<sub>4</sub>**

В полупроводниках FeGaInS<sub>4</sub> исследованы термо-е.д.с. и эффект Холла при различных температурах. Установлено, что FeGaInS<sub>4</sub> обладает р-тиром проводимости. Определены коэффициент термо – э.д.с., концентрации и холловская подвижность носителей тока.

*Received: 18.03.05*