

УДК 621.315.692

СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНОК $PbS_{1-x}Te_x$

И.Р.НУРИЕВ, М.И.АБДУЛЛАЕВ, С.С.ФАРЗАЛИЕВ

Институт Фотоэлектроники АН Азербайджана
370141, Баку, ул.Ф.Агаева, квартал 555

В настоящей работе рассматривается выращивание epitаксиальных пленок $PbS_{1-x}Te_x$ ($x=0,5$) на подложках BaF_2 (111) методом epitаксии из молекулярных пучков. Выявлено, что при температурах подложки выше 623 К выращенные epitаксиальные слои имеют монокристаллическую структуру с полушириной кривого качания рентгеновской дифракции $W_{10}=100+120$ °. При температурах подложки 673+693 К и скоростях конденсации 7+8 Å/сек значения подвижности и концентрации носителей заряда соответственно равны: $\mu_{T=K}=2+3 \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{сек}$, $(p, n)_{T=K}=0,8+1 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$.

Эпитетаксиальные пленки узкозонных полупроводниковых соединений $A^{IV}B^{VI}$ нашли широкое практическое применение в диапазоне спектра 3+5 мкм и используются в различных оптоэлектронных приборах. Получению и исследованию этих пленок посвящен ряд работ [1-3]. В [3] epitаксиальные пленки PbS p- и р-типов проводимости были получены применением различных вариантов метода термического напыления. Пленки с более совершенной структурой получались методами "Эпитетаксия из молекулярных пучков" и "Горячая стенка". В качестве подложек использовались монокристаллические пластины из материалов PbS и различные диэлектрики (CaF_2 , BaF_2 , SrF_2 , $LiNbO_3$). Близость значений параметров решеток и совпадение коэффициентов теплового расширения давали возможность на диэлектрических подложках SrF_2 получить epitаксиальные пленки PbS с совершенной структурой и подвижностью носителей зарядов, как у лучших объемных кристаллах.

В настоящей работе рассматривается структура и электрофизические свойства epitаксиальных пленок $PbS_{1-x}Te_x$ ($x=0,5$), выращенных на свежесколотых гранях BaF_2 (111) (постоянная решетки $a=6,19 \text{ \AA}$), методом epitаксии из молекулярных пучков.

Выбор в качестве подложки монокристаллов BaF_2 продиктован их оптической прозрачностью в этом спектральном диапазоне, хорошей механической прочностью и химической инертностью [4]. Следует отметить, что до настоящего времени не было проведено исследование особенностей роста пленок $PbS_{1-x}Te_x$ в корреляции с их электрофизическими свойствами на подложках из BaF_2 .

Структура пленок контролировалась рентгendifрактометрическим, электронографическим и электронномикроскопическим методами.

С целью получения изопериодических epitаксиальных пленок на диэлектрической подложке BaF_2 , были использованы заранее синтезированные твердые растворы $PbS_{1-x}Te_x$ ($x=0,5$). Перед процессом напыления для очищения поверхности от возможных загрязнений, подложки отжигались при температуре $T=733 \text{ K}$ в течении 10 минут. После этого температура подложки была снижена до необходимого значения, а затем производился процесс напыления. Скорость конденсации диктовалась температурой источника.

Одним из необходимых условий достижения нужных электрофизических параметров является получение epitаксиальных пленок с высоким кристаллическим совершенством. Применение методов рентгendifрактометрии, электронографии и электронномикроскопии давало возможность исследовать особенности роста и установить

условия получения совершенных эпитаксиальных пленок $\text{PbS}_{1-x}\text{Te}_x$ на подложках BaF_2 . Исследования проводились на трехкристальном рентгеновском спектрометре ТРС в двухкристальном режиме, электронографе ЭМР-100 и малогабаритном растровом электронном микроскопе ОНИОЭ-100-005. Использовалось CuK_α -излучение рентгеновской трубы БСВ-22 ($U=15$ кВ, $I=20$ мА). В качестве кристалла-монохроматора использовался кристалл BaF_2 с плоскостью (111).




Рис.1
Кривая качания рентгеновской дифракции
пленок $\text{PbS}_{1-x}\text{Te}_x$.



Рис.2
Электронограмма пленок $\text{PbS}_{1-x}\text{Te}_x$.

Установлено, что при скоростях конденсации $\dot{\theta}_c=7+8$ $\text{\AA}/\text{сек}$, температурах подложки и источника $T_h=673+693\text{K}$, $T_{sc}=1023+1073\text{K}$ соответственно, эпитаксиальные пленки $\text{PbS}_{1-x}\text{Te}_x$ на подложках $\text{BaF}_2(111)$ толщиной $1,5+2\mu\text{m}$ вырастают плоскостью $(111)_{\text{пл}}\parallel(111)_{\text{под}}$. Выращенные эпитаксиальные пленки имеют монокристаллическую структуру с полушириной кривого качания рентгеновской дифракции $W=100+120''$ (Рис.1), и их электронограммы индицируются на основе кубической решетки с параметром $a_c=6,19$ \AA (Рис.2).

Исследованием морфологии поверхности образцов на электронном микроскопе выявлена однородность полученных эпитаксиальных пленок и отсутствие вторичных включений (Рис.3).




Рис.3
Электронномикроскопический снимок
 $\text{PbS}_{1-x}\text{Te}_x$ (x 5000).

Используя известные методы измерения параметров полупроводниковых материалов [5], нами были определены подвижности и концентрации носителей заряда эпитаксиальных пленок $\text{PbS}_{1-x}\text{Te}_x$ с различными степенями структурных совершенств.

Установлено, что с улучшением структурного совершенства эпитаксиальных пленок, значения подвижности и концентрации носителей зарядов улучшаются. При температуре 77К для лучших образцов эти параметры соответственно были равны:

$$\mu_{77K} = 2 \div 3 \cdot 10^4 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{сек}, (p, n)_{77K} = 0.8 \div 1 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}.$$

1. R.F.Egerton and C.Juhasz, *Brit. J. Appl. Phys.*, **18** (1967) 1009.
2. K. J.Poh and J.C.Anderson, *Thin Solid Films*, **3** (1969) 139.
3. И.Р.Нуриев, Р.Н.Набиев, *Докл. АН Азерб. ССР*, **42** (1986) 19.
4. Е.М.Воронкова, Б.Н.Гречушкин, Г.И.Дистлер, И.П.Петров, *Оптические материалы для инфракрасной техники*, Изд.: Москва, (1965) 335.
5. Л.П.Павлов, *Методы измерения параметров полупроводниковых материалов*, Изд.: Москва, Высшая школа, (1987) 240.

$PbS_{1-x}Te_x$ EPİTAKSİAL TƏBƏQƏLƏRİNİN STRÜKTURU VƏ ELEKTROFİZİKİ XASSƏLƏRİ

H.R.NURIYEV, M.I.ABDULLAYEV, S.S.FƏRZƏLİYEV

Məqale $PbS_{1-x}Te_x$ epitaksiyal təbəqələrinin $BaF_2(111)$ alichanlarında molekulyar dəstədən kondensasiya metodu ilə böyüdülməsinə həsr edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, epitaksiyal təbəqələr oturacağın temperaturunun $623K$ -dan yüksər qıymətlərində yüksək kristallik mükəmməliyə malik olur ($W_{1/2}=100 \div 120^\circ$). Oturacağın temperaturunun $673 \div 693K$, kondensasiya sürətinin $7 \div 8 \text{ m/s}$ qıymətlərində alınmış epitaksiyal təbəqələrdə yüksəkşiricilərin yürüklüyü və konsentrasiyası uyğun olaraq $\mu_{77K}=2 \div 3 \cdot 10^4 \text{ cm}^2/V\cdot\text{s}$ və $(p, n)_{77K}=0.8 \div 1 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ olur.

STRUCTURE AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF $PbS_{1-x}Te_x$ EPITAXIAL FILMS

H.R.NURIYEV, M.I.ABDULLAYEV, S.S.FARZALIYEV

The paper considers the growing of $PbS_{1-x}Te_x$ ($x=0.5$) epitaxial films on BaF_2 (111) substrates by the epitaxy of molecular beam method is considered in the present work.

It was determined, that at temperatures of a substrate relatively higher than $623K$ the epitaxial films have monocrystal structure with half-width X-ray diffraction swing curve $W_{1/2}=100 \div 120^\circ$. Films prepared at temperatures of a substrate $673 \div 693K$ and speeds of condensation $7 \div 8 \text{ m/s}$, have electron mobility and concentration as follows: $\mu_{77K}=2 \div 3 \cdot 10^4 \text{ cm}^2/V\cdot\text{s}$, $(p, n)_{77K}=0.8 \div 1 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$.

Редактор: Дж.Абдинов